1K-Epoxy-Primer-Spray

1-složkový reparační plnič

D-1/0216

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: 1-složkový reparační plnič na bázi epoxidu ve spreji, bez chromátů, dobře plní. Výborně se proto hodí jako protikorozní nátěr, který navíc vlhkost izoluje. Používá se soudržné, obroušené staré lakování a základní nátěry z výroby, nebo přímo na ocel, aluminium a pozinkované podklady. Rychle schne a velmi dobře se brousí. Vzhledem k velmi jemnému rozprašování spreje se snadno použije jen lokálně na okraji opravy, bez vytváření husté mlžiny, což podstatně snižuje náklady mezibrusu.

Vlastnosti:

- rychle schne
- výborně se brousí
- velmi dobře plní
- odolný proti silikonovým čističům
- lze přelakovat všemi 1- i 2-složkovými laky, s rozpouštědllem nebo vodou ředitelnými – nikoliv však polyesterovými nástřikovými plniči !

Podklady: Kovově čisté podklady z oceli, pozinkované podklady nebo nepoškozené staré lakování. Nepoužívat na podklady termoplastické.

Barevný odstín:	šedý			
Stupeň lesku:	matný			
Zpracování:		**tlak**	**tryska**	**počet prac. chodů**
	nástřikem	ze sprejové dózy		2 – 3
Tloušťka suché vrstvy:	40 – 50 µm			
Odvětrání:	3 – 5 minut			
Schnutí:	**nechytá prach**	**lze uchopit**	**lze přelakovat**	**lze brousit**
	za 5 min.	za 10 min.	za 30 min.	za 30 min.
Skladování:	v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky			

Těkavé organické látky (VOC):		**kategorie:**	B / e
Maxim.prahová hodnota:	840 g / litr	**Skut.obsah v tomto produktu:**	715 g / litr

Pokyny pro zpracování:

Dózu protřepat a provést zkušební odstřik. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástřik ze vzdálenosti 20 – 30 cm, ve 2 – 3 pracovních chodech, s mezičasem 5 min. na odvětrání. Po skončení nástřiku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

Další zpracování:	brus nasucho: P 400 – P 500 zamokra: P 800

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomosti současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9